



Starkas EPD:er

Klimatpåverkan, GWP-fossil i A1-A3 [kg CO₂-e/ton betong]

Medel = Klimatpåverkan för medelprodukter.
 Bästa = Starkas bästa betongrecept.
 Premium = Stål med låg klimatpåverkan (EPD fås på förfrågan).
 K = Kristianstad, A = Arboga, Ä = Ängelholm



Svensk Betong

Produkter	Branschvärden		Starka	Starkas moder-EPD:er (EPD-Norge)	Nivå 0	Nivå 1		Nivå 2		Nivå 3		Nivå 4	
	Svensk betong	Armerings-mängd [kg/ton]	Armerings-mängd [kg/ton]		Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka
Bransch- och nivåvärden från Svensk betongs tabeller 3 och 4 i "Bilaga 1 Prefabricerade betongprodukter – Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2". 2024-08-21													
* Inomhus, torr miljö XC1 (Kontor, bostäder, skolor, hotell)													
** Utomhus fuktig miljö XC3 (Parkeringshus, Industrier)													
Innervägg (RV)***	155	20	17-51	NEPD-7025-6418		140	Medel (K/A): 134	125	Bästa (A): 119	110		<95	
Halvsandwich (PIR) (VI)***	205	40	27-64	NEPD-7026-6419		185	Medel (K/A): 179	165	Bästa (A): 164	145		<125	
Halvsandwich (EPS) (VI)***	205	40	27-64	NEPD-7026-6419		185		165	Medel (K/A): 155	145	Bästa (A): 141	<125	
Halvsandwich (Fenolskum) (VI)***	220	40	27-64	NEPD-7026-6419		200		175	Medel (K/A): 157	155	Bästa (A): 142	<130	
Sandwichvägg (PIR) (RW)***	235	40	27-64	NEPD-7026-6419		210		190	Medel (K/A): 178	165	Bästa (A): 164	<140	
Sandwichvägg (EPS) (RW)***	235	40	27-64	NEPD-7026-6419		210		190		165	Medel (K/A):156 Bästa (A): 141	<140	
Sandwichvägg (Stenull) (RW)***	250	40	27-64	NEPD-7026-6419		225		200		175	Medel (K/A):155	<150	Bästa (A): 142
Sandwichvägg (Fenolskum) (RW)***	240	40	27-64	NEPD-7026-6419		215		190		170	Medel (K/A):157	<145	Bästa (A): 142
Pelare (RP)***	240	50	44-82	NEPD-7023-6421		215		190		170	Medel (K/A):158	<145	Bästa (A): 144
Balk slakarmerad (RB)***	200	50	34-69	NEPD-7024-6420		180		160	Medel (K/A): 148	140	Bästa (A): 134	<120	
Massiv platta (RD)***	185	30	17-51	NEPD-7025-6418		165		145	Medel (K/A): 134	130	Bästa (A): 119	<110	
Balkong (E)**	210	60	35-68	NEPD-7022-6422		190		170	Medel (K/A): 163	145		<125	
Loftgång (E)**	220	60	35-68	NEPD-7022-6422		200		175	Medel (K/A): 163	155		<130	
Håldäck (HD/F)*	135	20	8-25	NEPD-7018-6416	Medel (K): 137	120		110	Bästa (K): 101	95	Premium (K): 94	<80	
Håldäck (HD/F)**	140	20	8-25	NEPD-7018-6416	Medel (K): 137	125		110	Bästa (K): 101	100	Premium (K): 94	<85	
Massiv platta (RD/F)***	205	30	10-19	NEPD-7019-6417		185		165		145	Medel (A): 143 Bästa (A): 138 Premium (A): 128	<125	
*Starkas traditionella värde + 25 % används som startvärde för betongprodukter – Svensk Betong har ej tagit fram branschvärden. Nivåerna är beräknade med samma metodik som i Svensk betongs tabeller													
Stödmurar	200*	N/A	N/A	NEPD-8996-8671		180		160		140		<120	Medel (Ä): 117
Plattformskanter	200*	N/A	N/A	NEPD-8995-8672		180	Medel (Ä):178	160		140		<120	
Blockformade betongprodukter och trafikprodukter	200*	N/A	N/A	NEPD-6980-6374		180		160		140	Medel (Ä): 129	<120	

Programoperatör EPD:er



Utgivare och process för EDP-verktyg



Databas för elektroniska EPD-data

